

ACRYLIC TURBO QUICK DOFF

DESKRIPSI PRODUK

Segen Acrylic Turbo Quick Doff adalah cat finishing berbasis resin akrilik solvent-based dengan formulasi quick drying yang menghasilkan tampilan akhir doff (matte). Produk ini memberikan perlindungan dekoratif sekaligus daya rekat tinggi, serta cocok digunakan pada berbagai permukaan logam yang membutuhkan hasil akhir non-reflektif dengan waktu pengerjaan yang efisien.

REKOMENDASI UNTUK

- Peralatan & konstruksi metal ringan
- Pagar, pintu besi, tangga, dan perabot logam
- Komponen otomotif & industri ringan
- Area interior & eksterior dengan kebutuhan finishing cepat

KARAKTERISTIK

- Formula cepat kering (quick dry)
- Daya rekat kuat pada permukaan metal & baja ringan
- Tampilan akhir doff elegan
- Cocok untuk efisiensi waktu kerja dan aplikasi massal

DATA PRODUK PADA 25°C

Basis	Acrylic Resin (Solvent-Based, Quick Drying)
Tampilan Akhir	Doff / Matte
Warna	Tersedia dalam berbagai pilihan sesuai katalog
Volume Solid	50%
Ketebalan film kering	0.5 – 0.7mm
Number of Coat	1 atau 2 (sesuai kebutuhan proteksi)
Daya Sebar Teoritis	6.00 - 7.00sq.m/l for 0.5 mm
Bahan Yang Menguap	< 500 g/L
Thinner	TH.100 Thinner Multi Purpose
Umur Simpan	12 Bulan
Ketahanan Terhadap Suhu	100°C (dry)
Titik Nyala	29°C
Interval Pengecatan	Min : 90 Menit, Maks : Tidak terbatas

Waktu Pengeringan

Temperatur	Kering Sentuh	Kering Keras
30°C	20-30 Menit	2-3 Jam

PERSIAPAN PERMUKAAN

- Pastikan permukaan kering, bebas dari minyak, debu, dan kotoran.
- Hilangkan cat lama yang terkelupas/rapuh.
- Temperatur : minimum 0°C ; maximum 50° C
- Kelembaban relatif : maximum 85%
- Suhu substrat harus setidaknya 3°C di atas titik embun.

METODE APLIKASI

- Kuas/Roller : siap pakai, dapat diencerkan 5-10% dengan THINNER MP
- Air Spray : encerkan 20–30% dengan THINNER MP, gunakan nozzle 1.5–2.0 mm.
- Aplikasi 2–3 lapis untuk hasil maksimal.

ACRYLIC TURBO QUICK DOFF

KEMASAN

- 1 KG, 5 KG, DAN 20 KG

PENYIMPANAN

- Simpan di tempat sejuk & kering, jauh dari sinar matahari langsung.
 - Masa simpan ± 12 bulan dalam kemasan asli tertutup rapat.
-

KESELAMATAN DAN KESEHATAN INFORMASI

Untuk informasi rinci mengenai bahaya kesehatan dan keselamatan serta tindakan pencegahan dalam penggunaan produk ini, silakan lihat [MATERIAL SAFETY DATA SHEET](#).

DISCLAIMER

Informasi yang tercantum dalam lembar data produk ini disediakan berdasarkan pengetahuan terbaik kami berdasarkan pengujian laboratorium dan pengalaman praktis. Jika produk digunakan dalam kondisi di luar kendali kami, kami tidak dapat menjamin apa pun kecuali kualitas produk itu sendiri. Informasi dalam lembar data produk ini dapat diubah dari waktu ke waktu berdasarkan pengalaman dan kebijakan pengembangan produk berkelanjutan kami, tanpa pemberitahuan lebih lanjut.