

ALKYD FINISH DOFF

DESKRIPSI PRODUK

Segen Alkyd Finish Doff adalah cat finishing berbasis resin alkyd yang memberikan tampilan akhir doff (matte) dengan daya rekat tinggi dan ketahanan cuaca sedang. Dirancang untuk aplikasi dekoratif maupun protektif pada permukaan besi dan baja setelah penggunaan primer alkyd, produk ini memberikan hasil yang elegan tanpa pantulan berlebih.

REKOMENDASI UNTUK

- Finishing pada struktur baja & besi setelah primer alkyd
- Pagar besi, tangga, pintu baja, peralatan umum
- Infrastruktur ringan, dekorasi eksterior & interior non-kimia berat

KARAKTERISTIK

- Tampilan akhir doff yang elegan & modern
- Mudah diaplikasikan (kuas, rol, atau spray)
- Daya rekat kuat pada substrat besi/baja
- Perlindungan dekoratif dengan ketahanan gores ringan

DATA PRODUK PADA 25°C

Basis	Modified Alkyd Resin		
Tampilan Akhir	Doff		
Warna	Tersedia dalam berbagai pilihan sesuai katalog		
Volume Solid	40-45 %		
Ketebalan film kering	0.3 – 0.4 mm		
Number of Coat	1 atau 2 (sesuai kebutuhan proteksi)		
Daya Sebar Teoritis	7.00 - 8.00sq.m/l for 0.5 mm		
Bahan Yang Menguap	< 450 g/L		
Thinner	TH.100 Thinner Multi Purpose		
Umur Simpan	12 Bulan		
Ketahanan Terhadap Suhu	100°C (dry)		
Titik Nyala	29°C		
Interval Pengecatan	Min : 3 Jam, Maks : Tidak terbatas		
Waktu Pengeringan	Temperatur	Kering Sentuh	Kering Keras
	30°C	40-60 Menit	10-12 Jam

PERSIAPAN PERMUKAAN

- Pastikan permukaan kering, bebas dari minyak, debu, dan kotoran.
- Hilangkan cat lama yang terkelupas/rapuh.
- Temperatur : minimum 0°C ; maximum 50° C
- Kelembaban relatif : maximum 85%
- Suhu substrat harus setidaknya 3°C di atas titik embun.

METODE APLIKASI

- Kuas/Roller : siap pakai, dapat diencerkan 5-10% dengan THINNER MP
- Air Spray : encerkan 20–30% dengan THINNER MP, gunakan nozzle 1.5–2.0 mm.
- Aplikasi 2–3 lapis untuk hasil maksimal.

KEMASAN

- 1 KG, 5 KG, DAN 20 KG

ALKYD FINISH DOFF

PENYIMPANAN

- Simpan di tempat sejuk & kering, jauh dari sinar matahari langsung.
- Masa simpan ± 12 bulan dalam kemasan asli tertutup rapat.

KESELAMATAN DAN KESEHATAN INFORMASI

Untuk informasi rinci mengenai bahaya kesehatan dan keselamatan serta tindakan pencegahan dalam penggunaan produk ini, silakan lihat [MATERIAL SAFETY DATA SHEET](#).

DISCLAIMER

Informasi yang tercantum dalam lembar data produk ini disediakan berdasarkan pengetahuan terbaik kami berdasarkan pengujian laboratorium dan pengalaman praktis. Jika produk digunakan dalam kondisi di luar kendali kami, kami tidak dapat menjamin apa pun kecuali kualitas produk itu sendiri. Informasi dalam lembar data produk ini dapat diubah dari waktu ke waktu berdasarkan pengalaman dan kebijakan pengembangan produk berkelanjutan kami, tanpa pemberitahuan lebih lanjut.