

ALKYD FINISH GLOSS

DESKRIPSI PRODUK

Segen Alkyd Finish Gloss adalah cat finishing berbasis resin alkyd yang memberikan tampilan akhir gloss dengan daya rekat tinggi, daya tahan cuaca sedang, serta ketahanan terhadap goresan dan abrasi ringan. Direkomendasikan untuk sistem pengecatan dekoratif dan protektif pada permukaan besi dan baja yang telah menggunakan primer alkyd.

REKOMENDASI UNTUK

- Finishing pada struktur baja & besi setelah primer alkyd
- Pagar besi, tangga, pintu baja, peralatan umum
- Infrastruktur ringan, dekorasi eksterior & interior non-kimia berat

KARAKTERISTIK

- Tampilan akhir gloss yang dekoratif
- Mudah diaplikasikan dengan kuas, rol, maupun spray
- Daya rekat kuat dan ketahanan gores ringan
- Cocok untuk sistem pengecatan berbasis alkyd

DATA PRODUK PADA 25°C

Basis	Modified Alkyd Resin
Tampilan Akhir	Gloss/Semi Gloss
Warna	Tersedia dalam berbagai pilihan sesuai katalog
Volume Solid	40-45 %
Ketebalan film kering	0.3 – 0.4 mm
Number of Coat	1 atau 2 (sesuai kebutuhan proteksi)
Daya Sebar Teoritis	7.00 - 8.00sq.m/l for 0.5 mm
Bahan Yang Menguap	< 450 g/L
Thinner	TH.100 Thinner Multi Purpose
Umur Simpan	12 Bulan
Ketahanan Terhadap Suhu	100°C (dry)
Titik Nyala	29°C
Interval Pengecatan	Min : 3 Jam, Maks : Tidak terbatas

Waktu Pengeringan

Temperatur	Kering Sentuh	Kering Keras
30°C	40-60 Menit	10-12 Jam

PERSIAPAN PERMUKAAN

- Pastikan permukaan kering, bebas dari minyak, debu, dan kotoran.
- Hilangkan cat lama yang terkelupas/rapuh.
- Temperatur : minimum 0°C ; maximum 50° C
- Kelembaban relatif : maximum 85%
- Suhu substrat harus setidaknya 3°C di atas titik embun.

METODE APLIKASI

- Kuas/Roller : siap pakai, dapat diencerkan 5-10% dengan THINNER MP
- Air Spray : encerkan 20–30% dengan THINNER MP, gunakan nozzle 1.5–2.0 mm.
- Aplikasi 2–3 lapis untuk hasil maksimal.

KEMASAN

- 1 KG, 5 KG, DAN 20 KG

ALKYD FINISH GLOSS

PENYIMPANAN

- Simpan di tempat sejuk & kering, jauh dari sinar matahari langsung.
- Masa simpan ± 12 bulan dalam kemasan asli tertutup rapat.

KESELAMATAN DAN KESEHATAN INFORMASI

Untuk informasi rinci mengenai bahaya kesehatan dan keselamatan serta tindakan pencegahan dalam penggunaan produk ini, silakan lihat [MATERIAL SAFETY DATA SHEET](#).

DISCLAIMER

Informasi yang tercantum dalam lembar data produk ini disediakan berdasarkan pengetahuan terbaik kami berdasarkan pengujian laboratorium dan pengalaman praktis. Jika produk digunakan dalam kondisi di luar kendali kami, kami tidak dapat menjamin apa pun kecuali kualitas produk itu sendiri. Informasi dalam lembar data produk ini dapat diubah dari waktu ke waktu berdasarkan pengalaman dan kebijakan pengembangan produk berkelanjutan kami, tanpa pemberitahuan lebih lanjut.