

ATAP PRO DOFF

DESKRIPSI PRODUK

Segen Atap Pro Doff adalah cat pelapis atap berbasis resin akrilik solvent-based dengan hasil akhir doff (matte). Memberikan perlindungan terhadap cuaca ekstrem, sinar UV, serta menjaga estetika atap dengan tampilan elegan tanpa kilap.

REKOMENDASI UNTUK

- Atap seng, galvanis, dan metal sheet.
- Atap genteng beton atau fiber semen.
- Struktur eksterior yang membutuhkan proteksi cuaca & kilap tinggi.

KARAKTERISTIK

- Tampilan akhir semi doff elegan.
- Tahan cuaca & sinar UV, tidak mudah pudar.
- Daya lekat kuat pada permukaan atap.
- Perlindungan terhadap kelembaban & hujan.
- Aplikasi mudah dengan kuas, roller, maupun spray.

DATA PRODUK PADA 25°C

Basis	Acrylic Resin (Solvent-Based)
Tampilan Akhir	Doff
Warna	Disesuaikan warna standar atap
Volume Solid	50%
Ketebalan film kering	0.4 – 0.5 mm
Number of Coat	1 atau 2
Daya Sebar Teoritis	7.00 - 8.00sq.m/l for 0.5 mm
Bahan Yang Menguap	380 g/l
Thinner	TH.100 Thinner Multi Purpose
Umur Simpan	12 Bulan
Pot Life	12 Jam pada 32°C
Ketahanan Terhadap Suhu	93°C (dry)
Titik Nyala	29°C
Interval Pengecatan	Min : 3 Jam, Maks : Tidak terbatas

Waktu Pengeringan

Temperatur	Kering Sentuh	Kering Keras
30°C	20 Menit	3-4 Jam

PERSIAPAN PERMUKAAN

- Pastikan permukaan kering, bebas dari minyak, debu, dan kotoran.
- Hilangkan cat lama yang terkelupas/rapuh.
- Temperatur : minimum 0°C ; maximum 50° C
- Kelembaban relatif : maximum 85%
- Suhu substrat harus setidaknya 3°C di atas titik embun.

METODE APLIKASI

- Kuas/Roller : siap pakai, dapat diencerkan 5-10% dengan THINNER MP
- Air Spray : encerkan 20–30% dengan THINNER MP, gunakan nozzle 1.5–2.0 mm.
- Aplikasi 2–3 lapis untuk hasil maksimal.

ATAP PRO DOFF

KEMASAN

- 5 KG, DAN 20 KG

PENYIMPANAN

- Simpan di tempat sejuk & kering, jauh dari sinar matahari langsung.
 - Masa simpan ± 12 bulan dalam kemasan asli tertutup rapat.
-

KESELAMATAN DAN KESEHATAN INFORMASI

Untuk informasi rinci mengenai bahaya kesehatan dan keselamatan serta tindakan pencegahan dalam penggunaan produk ini, silakan lihat [MATERIAL SAFETY DATA SHEET](#).

DISCLAIMER

Informasi yang tercantum dalam lembar data produk ini disediakan berdasarkan pengetahuan terbaik kami berdasarkan pengujian laboratorium dan pengalaman praktis. Jika produk digunakan dalam kondisi di luar kendali kami, kami tidak dapat menjamin apa pun kecuali kualitas produk itu sendiri. Informasi dalam lembar data produk ini dapat diubah dari waktu ke waktu berdasarkan pengalaman dan kebijakan pengembangan produk berkelanjutan kami, tanpa pemberitahuan lebih lanjut.