

WEATHERFLEX

DESKRIPSI PRODUK

Parrot Weatherflex adalah cat eksterior elastomeric premium yang diformulasikan khusus untuk perlindungan maksimal terhadap air dan cuaca ekstrem. Memiliki sifat fleksibel dengan kemampuan menutup retak rambut (hairline crack bridging), cat ini berfungsi sekaligus sebagai lapisan pelindung anti bocor. Sangat direkomendasikan untuk area dinding luar non-fasad, parapet, maupun dinding luar yang sering terkena hujan dan tampias.

REKOMENDASI UNTUK

- Dinding luar non-fasad (samping, belakang bangunan, dinding pembatas)
- Parapet / rooftop wall
- Dinding rawan rembesan air hujan & tampias
- Bangunan dekat pantai dengan kelembapan tinggi
- Gedung bertingkat dengan paparan angin & hujan ekstrem

KARAKTERISTIK

- Elastomeric film, mampu menutup retak rambut (up to 0.5 mm)
- Tahan air, berfungsi ganda sebagai lapisan waterproofing
- Breathable coating (uap air dari dalam bisa keluar, mencegah gelembung)
- Anti jamur & lumut, cocok untuk iklim tropis lembap
- Daya rekat sangat baik, menempel kuat pada beton & plester
- Ramah lingkungan (low VOC & non-toxic)

DATA PRODUK

Basis	Acrylic waterbased
Tampilan Akhir	Semi Sheen (fleksibel, padat)
Warna	Putih & warna terbatas (umumnya netral / earth tone)
Berat Jenis (SG)	$\pm 1.25 - 1.35 \text{ g/cm}^3$
Viskositas	95–105 KU
Daya Sebar Teoritis	3–4 m ² / KG per lapis pada DFT 70 μm
Ketebalan Kering (DFT)	$\pm 70 \mu\text{m}$ / lapis
Waktu Kering Sentuh	60 menit (25°C, RH 50%)
Waktu Kering Keras	4-6 jam (25°C, RH 50%)
Interval Recoating	Min. 4 jam

PERSIAPAN PERMUKAAN

- Pastikan permukaan kering, bebas dari minyak, debu, dan kotoran.
- Hilangkan cat lama yang terkelupas/rapuh.
- Gunakan Parrot filler bila ada retakan/pori-pori besar.
- Untuk hasil terbaik, aplikasikan Parrot Primer sebelum top coat.

METODE APLIKASI

- Kuas/Roller : siap pakai, dapat diencerkan 5-10% dengan air bersih.
- Air Spray : encerkan 20–30% dengan air bersih, gunakan nozzle 1.5–2.0 mm.
- Aplikasi 2–3 lapis untuk hasil maksimal.

KEMASAN

- 1 KG, 5 KG, DAN 25 KG



WEATHERFLEX

PENYIMPANAN

- Simpan di tempat sejuk & kering, jauh dari sinar matahari langsung.
 - Masa simpan $\pm$ 12 bulan dalam kemasan asli tertutup rapat.
-

KESELAMATAN DAN KESEHATAN INFORMASI

- Gunakan di area berventilasi baik.
 - Hindari kontak langsung dengan kulit & mata. Bila terkena, segera bilas dengan air bersih.
 - Jangan dibuang ke saluran air. Buang limbah sesuai peraturan lingkungan.
-

CATATAN

Data ini bersifat indikatif berdasarkan pengujian internal. Kinerja aktual dapat berbeda tergantung kondisi lapangan dan metode aplikasi.